

添加剤一覧表

消泡剤

品名	添加率（インキに対して）	適応インキ
SSYK 消泡剤	0.5～1.0%	SS8-000
消泡剤 300	0.5～1.0%	SSPPNK
添加剤500	0.5～1.0%	SS NSA、SS25-000、SSNYG、SSPO、SS16-000、SSFX、TT340
添加剤580	0.5～1.0%	FDSS(タイプにより効果が異なります。)

硬化剤

品名	配合比率（インキ/硬化剤）	適応インキ
SSEHコンパウンド	80/20	SS25-000
FDSS500 テンカザイ	100/5	SSEF
	100/20	SSEP
SSUR 110B 添加剤	100/5	SSNYG
	100/10	SSPO、SS16-000
SSUR 150B 添加剤	100/5	SSFX
SSEAT コンパウンド	70/30	TT340
UR240B-50ワニス	100/10	TT118 SS プレミア ワニス、TT198 SS プレミア ワニス

粘度調整剤

品名	添加率（インキに対して）	適応インキ
FDSS 320 レジウサー	3～10%以内	FDSS210、FD237リオートーン、TU763 FDSS グラウニス
FDSS 330 レジウサー	3～10%以内	FDSS46
FDSS 3 レジウサー	3～10%以内	TU512FDSS、TU460 FDSS カヤ-HDワニス、TU744 FDSS カワニス A、FDSS TMPE シリーズ、FDSS ソフトワイル ワニス、FDSS ソフトワイル ワニス F
TU262 FDSS 増粘剤 (FSDD KG 汚れ防止剤)	1.0%以内	FDSS(タイプにより効果が異なります。)

その他添加剤

品名	使用目的	添加率（インキに対して）	適応インキ
TT8 SS 耐摩補強剤	耐摩擦性向上	1～2%	全てのインキタイプ（粉状）
添加剤 100	耐摩擦性向上	5～7%	全ての溶剤型インキ使用可（液状）
マット剤 500	マット性の付与	2～3%	全ての溶剤型インキタイプ（粉状）
SS8 860 コンパウンド	軟質塩ビのブロッキング防止	5%	SS8-000
SS25 耐水添加剤	耐水性向上剤（ガラスの印刷）	3%	SS25-000(120℃×10～15分（液状）)
FDSS 耐水添加剤	耐水性向上剤（UVインキ用）	3%	FDSS210、TU240FDSS、FDSS14、TU512FDSS、FDSS46、FDSSPET、TU460FDSS カヤ-HDワニス、TU512 FDSS、TU744 FDSS カワニス A、FDSS TMPE
FDSS コンパウンドCBS	硬化性向上	3%	全てのUVインキタイプ（液状）
SSPO 遅口 コンパウンド	細線印刷適性向上	10～20%	SSPO
SS8 遅口 コンパウンド	細線印刷適性向上	10～20%	SS8、SSMF S、SSNSA
SSPPNK 遅口 コンパウンド	細線印刷適性向上	10～20%	SSPPNK